

## Punktbelastning bärkraft

			Karakteristikt fasthet		Styvhet	Slaghållfasthet
Nominell tjocklek, mm	Antal skikt	Spännvidd mm	Brukgräns $F_{ser,k}$	Brottgräns $F_{max,k}$	$R_{mean}$	Klass I och II
Tak anv. ändamål			N	N	N/mm	
16	6 / 3	1200	3380	5700	154	Krav uppfyllt
18	7 / 5	1200	4090	5180	264	Krav uppfyllt