

WISA[®]-Birch Special

WISA-Birch Special 是高品质、多用途的胶合板。适用于有美观要求且高强度的各种应用领域。WISA-Birch Special 重量轻、表面平滑均匀，是用于高品质表面上色处理的绝佳基材。WISA 桦木胶合板可用于车辆、公共建筑、船舶和家具等等。

基板

全桦木胶合板，桦木单板十字交叉胶合。

胶合

抗候胶合符合标准 EN 314-2/class 3 Exterior。
甲醛释放量符合标准 EN 13986 等级 E1 标准。

表面

表面等级有：
表面等级：S (III) 级
反面等级：BB (III) 级，
表面等级分类符合且部分高于标准 EN 635 (胶合板表面等级分类)

S 级可用于对表面要求平滑，色泽均匀的高视觉效果场合。

机械加工

可根据客户要求订制其他尺寸、预切、机械切割加工等。

板材尺寸 (mm)

标准尺寸	1220/1250 x 2440/2500 mm 1500/1525 x 2500/3000/3050 mm
尺寸公差 (长/宽)	± 1 mm/1000 mm
方正公差	± 1 mm/1000 mm





厚度和重量

名义厚度 (mm)	层数	公差 mm		重量 约 kg/m ²
		最小值	最大值	
6.5	5	6.1	6.9	4.4
9	7	8.8	9.5	6.1
12	9	11.5	12.5	8.2
15	11	14.3	15.3	10.2
18	13	17.1	18.1	12.2
21	15	20.0	20.9	14.3
24	17	22.9	23.7	16.3
27	19	25.2	26.8	18.4
30	21	28.1	29.9	20.4

最大厚度 50 mm, 其他厚度要求备案。

以上尺寸和厚度在板材的含水率为8-12%时有效。

厚度及公差符合标准EN315要求甚至更严格。其他厚度要求备案。
板材可根据客户要求进行强度特性和厚度的订制。

如需更多的产品技术特性, 请查看官网上www.wisaplywood.com/dop性能描述 (DoP)UPM007CPR

储存

板材必须水平放置于干燥且有遮盖的场所。

安装指南

空气中适度的变化会引起板材尺寸发生相应的变化, 因此安装前请在板与板之间留出1-2mm/m的膨胀间隙。

板材均可由普通手工、木工工具加工。
同时, 板材表面可以进行上色、上漆或上油。

环境保护

所有WISA产品都在欧洲生产, 并严格执行可持续发展原则。
选择WISA, 我们的客户完全可信赖他们的胶合板及单板只取材于合法资源, 且符合所有相关的标准和法律法规, 包括欧盟木材法案 (EUTR)。

UPM公司通过创新、社会责任和资源效率引领未来生物能源与森林工业的可持续发展。

其他信息

木材是一个“活的物质”, 每一片板都不相同。因而, 一张照片或者一块样品并不能代表所有的板, 其颜色、形状、木纹和结疤等都有不尽相同之处。

如需更多关于安装、修补、回收和对环境的影响等信息请查询网站www.wisaplywood.com或联系您的供应商或UPM。



芬欧汇川(中国)有限公司
胶合板销售

电话: 021 6448 5552
传真: 021 6448 5489

www.wisaplywood.com
www.upm.com/cn

UPM公司的方针是持续发展, 在不作特别通知的情况下, 我们保留对产品特性进行修改的权利。