

DÉCLARATION DES PERFORMANCES, UPM PLYWOOD

N° **UPM005CPR**

1. Code d'identification unique du produit type :
Contreplaqué structural en épicéa, non revêtu, 7,5-12 mm
2. Usages prévus :
Pour une utilisation en intérieur, en tant que composant structural en milieu sec, selon la norme EN 636-1
Pour une utilisation en extérieur abrité, en tant que composant structural en milieu humide, selon la norme EN 636-2
3. Fabricant :
WISA®
UPM Kymmene Wood Oy
P.O. Box 203
FI-15141 Lahti, Finlande
www.wisaplywood.fr
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
Système AVCP 2+
- 6a. Norme harmonisée :
EN 13986:2004 + A1:2015

Organisme notifié :

Inspecta Sertifiointi Oy (N° 0416) a réalisé l'inspection initiale du site de fabrication, ainsi que du système de contrôle de production en usine, et assuré la surveillance et l'évaluation continues du contrôle de production de l'usine avant d'émettre le certificat de conformité du contrôle de la production de l'usine 0416-CPR-7110.

7. Performances déclarées :

Caractéristiques principales	Performances	Norme harmonisée
Classe de réaction au feu	F	EN 13986:2004+A1:2015
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (μ)	humide 66, sec 190 (brut)	
Émission de formaldéhyde	E1	
Teneur en pentachlorophénol (PCP)	Aucune indication	
Isolation des bruits aériens	NPD	
Absorption acoustique (α)	0,10/0,30	
Conductivité thermique (λ)	0,13	
Qualité de collage (selon la norme EN 314-2)	Classe 3	
Durabilité biologique	Classe d'emploi 2	
Densité moyenne	460	

7. Performances déclarées

		Décor			Panneau	
Épaisseur nominale		7,5	10	12	10	12
Nombre de plis		3	3	5	5	5
Caractéristiques principales		Performances				
Résistance à la flexion valeur caract. (N/mm ²)	$f_{m\parallel}$	28,6	28,7	22,8	17,5	18,2
	$f_{m\perp}$	3,9	3,7	11,4	1,2	1,1
Résistance à la compression valeur caract. (N/mm ²)	$f_{c\parallel}$	19,2	19,4	17,4	14,4	13,9
	$f_{c\perp}$	10,8	10,6	12,6	1,2	1,3
Résistance à la tension valeur caract. (N/mm ²)	$f_{t\parallel}$	11,5	11,6	10,5	8,6	8,4
	$f_{t\perp}$	6,5	6,4	7,5	0,7	0,8
Module d'élasticité moyen en flexion (N/mm ²)	$E_{m\parallel}$	11435	11472	9124	7009	7299
	$E_{m\perp}$	565	528	2876	324	288
Module d'élasticité moyen en compression et tension (N/mm ²)	$E_{t,c\parallel}$	7667	7765	6968	5760	5574
	$E_{t,c\perp}$	4333	4235	5032	480	503
Cisaillement sur l'épaisseur valeur caract. (N/mm ²)	$f_{v\parallel}$	3,5	3,5	3,5	2,8	2,8
	$f_{v\perp}$	3,5	3,5	3,5	0,35	0,35
Cisaillement sur la face valeur caract. (N/mm ²)	$f_{r\parallel}$	1,0	1,0	1,1	0,9	0,9
	$f_{r\perp}$	NPD	NPD	0,6	0,1	0,1
MOR moyen cisaillement dans l'épaisseur (N/mm ²)	$G_{v\parallel}$	350	350	350	280	280
	$G_{v\perp}$	350	350	350	35	35
MOR moyen cisaillement dans la face (N/mm ²)	$G_{r\parallel}$	35	49	49	45	40
	$G_{r\perp}$	NPD	40	39	3	3
Résistance et rigidité sous la charge ponctuelle	NPD					
Résistance aux impacts	NPD					
Valeurs k_{mod} et k_{def} selon la norme EN 1995-1-1						

Norme harmonisée EN 13986:2004+A1:2015

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Lahti, Finlande, 11 novembre 2016



Riku Härkönen, Product Manager,
UPM Plywood